



## 促进剂 DPG

<b>产 品 描 述</b>	 二苯胍 分子式: C <sub>13</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> 分子量 M.W: 211 CAS号: 102-06-7 EINECS号: 203-002-1	项 目	技术指标	
			粉料	无尘粉料
		目测外观	白色或灰白色粉末	
		初熔点 °C ≥	144	144
		加热减量 % ≤	0.3	0.3
		灰份 % ≤	0.4	0.4
		密度 g/cm <sup>3</sup>	1.32	1.2
		筛余物 (150μm ) % ≤	0.1	0.1
		筛余物 (63μm ) % ≤	0.5	0.5
		添加剂 %	-	1.0-2.0
<b>性能</b>	促进剂 DPG 系白色或灰白色粉末,味苦。溶于乙醇、丙酮和苯,微溶于四氯化碳,空气中稳定。			
<b>用途</b>	天然橡胶和合成橡胶的中速促进剂,也作为噻唑类、秋兰姆类及次磺酰胺类促进剂的活化剂。在氯丁胶中有增塑剂、塑解剂的作用。在与食品接触的橡胶制品中的应用,请参照 FDA、BgV 有关章节中的规定。			
<b>安全与 毒性</b>	请参照有关产品安全资料(SDS)。			
<b>储存</b>	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光直接照射。			
<b>包装</b>	复合纸袋,内衬塑料薄膜袋,净重 25 公斤;每托 500 公斤。			